





Краски серии Cromati





Обозначение	Температура обжига	Цвет	В виде пасты	Без свинца	Без кадмия и селена	Жидкая паста	На водной основе	Рекомендуемая сетка	Примечание
S 450/729	850 - 920°C	серебро	•	•	•	•	•	77 - 90 T	
S 450/730	850 - 920°C	алюминий	•	•	•	•	•	77 - 90 T	Все продукты поставляются в виде пасты, готовые к применению. Чистить водой
S 450/731	850 - 920°C	золото	•	•	•	•	•	77 - 90 T	
S 450/732	850 - 920°C	бронза	•	•	•	•	•	77 - 90 T	
S 450/733	850 - 920°C	медь	•	•	•	•	•	77 - 90 T	
S 450/734	850 - 920°C	Жемчужно- белый	•	•	•	•	•	77 - 90 T	
S 450/735		растворитель			•	•	•		Этот разбавитель может быть добавлен от 20% до 40% в базовую краску для распыления пульфоном
S 450/274	850 - 920°C	серебро	•		•	•	•	77 - 90 T	
S 450/275	850 - 920°C	алюминий	•		•	•	•	77 - 90 T	Все продукты поставляются в виде пасты, готовые к применению. Чистить водой
S 450/276	850 - 920°C	золото	•		•	•	•	77 - 90 T	
S 450/277	850 - 920°C	бронза	•		•	•	•	77 - 90 T	
S 450/278	850 - 920°C	медь	•		•	•	•	77 - 90 T	
S 450/444	850 - 920°C	Жемчужный	•		•	•	•	77 - 90 T	
S 450/735		растворитель			•	•	•		Этот разбавитель может быть добавлен от 20% до 40% в базовую краску для распыления пульфоном